

CONVERTOX

CONVERTIDOR POLIMERICO DEL OXIDO



DATOS FISICOS

Tipo	copolímetro vinil-acrílico
Color	blanco lechoso cuando está húmedo Negruzco cuando está seco
Peso específico a 20°C	1200+50g/lt
Punto de inflamación	no inflamable
Sólidos por volumen	48+2%
Disolvente adecuado	agua
Forma de aplicación	brocha, rodillo y pistola
Viscosidad de suministro	70-80 KU a 25°C
Rendimiento teórico	12m ² /lt. película seca de 40 micras
Tiempo de secado	-tacto: inferior a 30 min. -seco total: <8 h. a 20° C
Tiempo de repintado	6 horas
Espesor de película seca	40 micras aprox.

DESCRIPCION

Convertidor de óxido con acción pasivante química, preparado en base a polímeros autorreticulables, solubles en agua, en combinación de ácidos orgánicos que transforman los óxidos de hierro en un film complejo perfectamente adherido al metal.

APLICACIONES

Desoxidación de metales, como protección anti-corrosiva de los mismos y aplicable como base de pintura que conviene utilizar antes de pintar.

Aplicable en estructuras exteriores metálicas, vehículos, maquinaria, soportes, embarcaciones, etc.

MODO EMPLEO

- Aplicar el producto sobre la superficie oxidada, eliminando previamente aceites, grasas y cascarillas por medios manuales: cepillado, lijado, etc.
- El producto puede ser aplicado por medio de rodillo, pistola, brocha, cubriendo bien el soporte.
- Evitar añadir exceso de producto.
- Para la aplicación posterior de la pintura de acabado, deben transcurrir 24 horas, al cabo de las cuales la superficie toma un color azul negruzco.
- La principal ventaja es que no necesita lavado de la superficie tratada con agua antes de aplicar la primera capa de pintura.

PRECAUCIONES

No tiene Frases de Riesgo

-Los utensilios de aplicación, lavarlos con agua antes de que seque el producto

PICTOGRAMAS

No tiene pictogramas de peligro

INFORMACION AMBIENTAL

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

USO: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.

Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de mercancías peligrosas ADR.

Eliminación: el envase un vez agotado el producto, NO está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases plásticos se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 02. Los metálicos de acuerdo al código LER: 15 01 04