

Tepaint T OIL

ANTIHUMEDAD OLEO-REPELENTE

DESCRIPCIÓN

Copolímero acrílico modificado para la conservación y protección incolora, óleo-repelente e hidrofugante de todo tipo de material absorbente poroso.

Especialmente desarrollado como tratamiento contra la formación de manchas permanentes, en suelos y pavimentos de tipo arcilloso, terracota, baldosa catalana y otros tipos de arcillas prensadas y cocidas, empleados en locales, restaurantes, terrazas y cafeterías.

Para tratamiento óleo-repelente e hidrofugante de todo tipo de material poroso, piedra natural y artificial porosa, suelos y paredes de cerámica de poro abierto, mármoles y granitos de cocinas, lavabos.

Como medio de protección especialmente indicado para garajes, plazas públicas chalets, fuentes, barandillas de puentes, etc.

PROPIEDADES

Repelencia extraordinaria al agua y al aceite.

Excelente penetración en los soportes. No crea capa ya que penetra en los poros de la base, y no altera su apariencia, permite la transpiración.

Evita la penetración de productos oleosos y la formación de manchas persistentes.

Permite una fácil eliminación de manchas y el mantenimiento de suelos más limpios.

Gran resistencia y estabilidad a los cambios meteorológicos.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido homogéneo transparente

Color: Incoloro

Densidad (20°C, g/cm³): 0.891 - 0.911

Solubilidad en agua: Insoluble

Rendimiento teórico por mano: 6 - 8 m²/litro

Número de manos: 2 Secado al tacto: 15 minutos

Repintado: Antes de 1 hora Secado total: 48 horas

Repele el agua y el aceite
No altera el color
Protege con una capa invisible
Evita la suciedad

MODO DE EMPLEO

El modo de empleo varía en función del soporte.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicar con temperaturas superiores a 10° C y una humedad inferior al 80%

Antes de aplicar el producto, asegurarse que el soporte está completamente seco.

No aplicar en ambientes húmedos ni dejar que se moje el producto en las siguientes horas a la aplicación del mismo.

SISTEMAS DE APLICACIÓN: Preferentemente con un rociador de baja presión. Se puede aplicar también con rodillo y brocha.

SUELO HORMIGÓN NUEVO: Antes de aplicarse, deberá dejarse un mínimo de 28 días para asegurarse que el cemento está completamente curado y de esta manera, el contenido en humedad del soporte sea inferior al 5%.

SUELO HORMIGÓN VIEJO: Se recomienda un tratamiento mecánico, por ejemplo lijado, para mejorar la adherencia. Si el soporte carece de porosidad, atacarlo químicamente con un ácido abre poros (aconsejamos nuestro TECONS-AC, aclarando a continua-



ción y dejándolo secar completamente).

En cualquiera de los casos, los soportes han de estar limpios de grasas y aceites, completamente secos y carentes por completo de polvo que pueda causar una deficiente absorción

DILUCIÓN: El producto debe ser aplicado siempre puro tal cual se suministra. No diluir ni mezclar con ningún otro producto.

REPINTADO: Se recomienda una segunda mano más ligera, una vez que la primera ha sido absorbida por el soporte y antes de que esté totalmente seca ("húmedo sobre húmedo").

En condiciones normales, no se debería de esperar más de 1 hora.

Si bien su aplicación generalmente no produce fuertes cambios de tono en los materiales a tratar, es imprescindible un ensayo previo a la aplicación final. Se recomienda no utilizar los pisos tratados hasta la total polimerización del producto, lo que sucede en unas 48 horas tras finalizar la aplicación.

PRECAUCIONES - Frases R/S

R11 - Fácilmente inflamable.

R36 - Irrita los ojos.

R66 - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 - La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S03 - Consérvese en lugar fresco.

S09 - Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S16 - Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar.

S23 - No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles.

S26 - En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S33 - Evítense la acumulación de cargas electroestáticas.

S35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S37 - Úsenes guantes adecuados.

S43 - En caso de incendio, utilizar polvo extintor ABC.

S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S59 - Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

Respetar el rendimiento del producto. El exceso de producto puede colorear de color blanco el soporte, especialmente en paredes y fachadas caravista.

Si se da el caso, decapar la superficie con un producto tipo TEPAINT OFF CM, e iniciar de nuevo la impermeabilización.

INFORMACION AMBIENTAL

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:

Uso: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.

Distribución y transporte: Producto regulado por el acuerdo europeo de transporte de mercancías peligrosas ADR.

Eliminación: El envase una vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases se gestionarán de acuerdo al código LER: 15 01 10